

Surfacer HS Blanco:

Aparejo con tonos blanco, gris y negro. Se pueden mezclar entre sí al 50% hasta conseguir tonos gris claro y gris oscuro. Al realizar esta acción, el tono de aparejo supera sus expectativas ahorrando consumos de color.

SURFACER HS MANTIENE DOS TIPOLOGÍAS DE APLICACIÓN:

En su versión lijable obtendremos, además del tono gris adecuado, un excelente espesor en micras y fácil lijado gracias a su acabado liso y sedoso, mientras que en su versión húmeda sobre húmedo conseguiremos garantizar las reparaciones más exigentes ajustando los tiempos de reparación.



*El precio neto litro catalizado no incluye diluyente.

Ref: AX205003 - 530301275 | Color: BLANCO | Formato: 3 L. | Unidades caja: 2 uds.

Ref: AX205013 - 530301275 | Color: GRIS | Formato: 3 L. | Unidades caja: 2 uds.

Ref: AX205023 - 530301275 | Color: NEGRO | Formato: 3 L. | Unidades caja: 2 uds.

<http://www.sonneproducts.com/taller-carroceria/aparejos-pinturas-coches#>

<http://www.sonneproducts.com/taller-carroceria/aparejos-pinturas-coches#>

<http://www.sonneproducts.com/taller-carroceria/aparejos-pinturas-coches#>

Endurecedor:



Ref: AX508012 – 530301287 | Endurecedor Rápido | Formato: 2,5 L. | Unidades caja: 4 uds.

Ref: AX508022 – 530301287 | Endurecedor Estándar | Formato: 2,5 L. | Unidades caja: 4 uds.

Diluyente:



Ref: AX407035 – 530301268 | Diluyente Rápido | Formato: 5 L. | Unidades caja: 4 uds. Max 20% disolución

Ref: AX407045 – 530301269 | Diluyente Estándar | Formato: 5 L. | Unidades caja: 4 uds. Max 20% disolución

Sistema húmedo sobre húmedo:



Ref: AX407055 – 530301270 | Diluyente para sistema no lijable | Formato: 5 L. | Unidades caja: 4 uds.

Ref: AX407121 – 530301271 | Diluyente Lento para sistema no lijable | Formato: 1 L. | Unidades caja: 6 uds.

Impuestos no incluidos. Precios válidos hasta cambio de condiciones del proveedor.



Surfacer HS Blanco/Gris/Negro

Sanding system
Sistema lijable

Aparejo alto espesor de dos componentes para carrocerías y vehículos comerciales ligeros. Surfacer HS puede convertirse en húmedo sobre húmedo utilizando un ratio de mezcla diferente. Disponible en colores blanco, gris y negro para facilitar una óptima cubrición del color final.



- 5 Surfacer HS Blanco/Gris/Negro
- 1 Endurecedor Estandár
- 1 Endurecedor Rapido
- 1 Diluyente Estandár
- 1 Diluyente Rapido



- 100 Surfacer HS Blanco/Gris/Negro
- 12 Endurecedor Estandár
- 12 Endurecedor Rapido
- 13 Diluyente Estandár
- 13 Diluyente Rapido



Pico de fluido
1.8-2.0 mm



Presión de aplicación
1.8-2.2 bar



2-3 x 1 capa



Entre capas
5-10 min. a 20 °C



Antes del secado
5-10 min. a 20 °C



3 horas a 20 °C



25-30 min. a 60 °C



HS-A01-01



Surfacer HS Blanco/Gris/Negro

Non Sanding system (wet-on-wet)
Sistema non lijable (húmedo sobre húmedo)



- 6 Surfacer HS Blanco/Gris/Negro
- 1 Endurecedor Universal
- 3 Diluyente para sistema non lijable
- Diluyente Lento para sistema non lijable



- 100 Surfacer HS Blanco/Gris/Negro
- 13 Endurecedor Universal
- 27 Diluyente para sistema non lijable
- Diluyente Lento para sistema non lijable



Pico de fluido
1.3-1.4 mm



Presión de aplicación
1.8-2.2 bar



1 x 1 capa



Repintable
15-20 min. a 20 °C



Repintable antes
6 horas a 20 °C



HS-A01-01

DANJOA